



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S STONE PAINT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Stone Paint ist die perfekte Wahl für architektonische Außenbereiche, da es Textur, Haltbarkeit und außergewöhnliche Farbbeständigkeit bietet. Stone Paint ist absolut matt, bietet ein gleichmäßiges Finish, das weder altert, noch Streifen bildet und Oberflächenmängel verbirgt, während es das weiche Erscheinungsbild liefert, das komplett matten Farben zu Eigen ist. Stone Paint ist in feiner ('Fine') und grober ('Coarse') Textur erhältlich. Porter's Stone Paint Fine enthält Partikel von Marmorstaub, und kreiert ein Stein-artiges Finish. Stone Paint Coarse enthält Partikel von gradierten Quarz und erzeugt eine raue Textur, ein Finish das Rauputz ähnelt. Das Produkt ist UV-Resistent, Schmutzresistent und geruchsarm.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: ungetönt <5g/L VOC's (flüchtige organische Verbindungen, die zur

Luftverschmutzung beitragen). (Ausgenommen Stone Paint Coarse Red (rot) Base mit 14.19g/L und Stone Paint Fine Red (rot) Base mit 16.75g/L, Magenta base mit 5.69g/L und Black (schwarz) Base mit 5.3g/L.)

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als sehr VOC arm* klassifiziert. * Stone Paint Coarse Red (rot) Base ist VOC arm. Stone Paint Fine Red (rot), Magenta and Black (schwarz) Bases sind VOC arm.

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

Porter's Low Sheen Acrylic entspricht den von Ecospecifier™ aufgestellten Bewertungskriterien

und qualifiziert sich somit für Green Star Credits. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecospecifier.com.au.



ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipskartonplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und vorherig gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Vorausgesetzt die Oberfläche ist sauber und intakt, ist Porter's Stone Paint selbstgrundierend und kann direkt auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden (mit Ausnahme von ölbasierten Farben oder Polyurethane). Glanzbeschichtungen oder Lackierungen müssen geschliffen werden um die Oberfläche aufzurauen und einen „getasteten“ Untergrund zu erzeugen. Von vorherig gestrichenen Untergründen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung lose Farbe abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach zwei Stunden berührungstrocken, eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Alle Lacke, Polyurethane oder Oberflächen, die zuvor mit ölbasierter Emallacken gestrichen

wurden, sollten gründlich geschliffen werden, um die Oberfläche aufzurauen und einen „getasteten“ Untergrund zu erzeugen. Lose, abgeplatzte oder blätternde Farbe muss abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebnen, abschleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Universal Primer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten 6 Stunden trocknen lassen, eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit dem Pinsel zwei Schichten auftragen. Für Stone Paint Fine kann auch eine mittelraue Rolle verwendet werden. Um ein natürliches Zement-artiges Erscheinungsbild zu erzielen, in einem multidirektionalen Muster mit dem Spezialpinsel für Kalktünche auftragen. Nach einer Stunde berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens zwei Stunden erlauben. Eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 10m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Porter's Universal Primer (deckt 10m² pro Liter).

VERPACKUNG:

Porter's Stone Paint ist in Gebindegrößen von 1 Liter, 4 Liter, 10 Liter und 15 Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

GARANTIE:

15 JAHRE GARANTIE: Wenn Porter's Stone Paint den Anwendungsangaben entsprechend aufgetragen wurde, wird es für 15 Jahre garantiert nicht abblättern, splintern oder Blasen bilden. Diese Garantie gilt nur für Wohnanlagen, und deckt keine Schäden ab die durch

Untergrundfehler, oder das Versagen vorheriger Beschichtungen verursacht wurden, wenn Porter's Paints Aqua Enamel über nicht von Porter's Paints spezifizierte Beschichtungen aufgetragen wurde. Wenn die Leistung des Produkts nicht den Spezifikationen entspricht, werden wir die Waren kostenfrei ersetzen.

Die obige Garantie gilt für 15 Jahre ab Kaufdatum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte Porter's Paints, unter Angabe der gegebenen Informationen und mit detaillierten Angaben zu ihrem Schadensersatzanspruch. Sie müssen einen Kaufnachweis erbringen und sämtliche Kosten, die durch die Geltendmachung entstehen, selbst tragen. Die Leistungen unter dieser Garantie gelten zusätzlich zu den sonstigen, unter der entsprechenden Gesetzgebung gegebenen, Rechten und Rechtsmitteln.

Unsere Produkte beinhalten Garantien die nach australischem Verbraucherschutz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückvergütung bei eklatanter Fehlerhaftigkeit und auf Kompensation für alle vernünftigerweise voraussehbaren Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz, wenn der Artikel von nicht akzeptabler Qualität und die Fehlerhaftigkeit nicht eklatant ist.

Die gegebenen Angaben sind in gutem Glauben zur Verfügung gestellt. Das Angebot beinhaltet keine stillschweigenden Bedingungen, oder Garantien. Die Herstellergarantie beschränkt sich nur auf Ersatzware und beinhaltet weder Vorbereitung noch Anwendung.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: (02) 9698-5322
Gebührenfrei: 1800 656 664
Fax: (02) 9699-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011